

## Техническая информация

Наименование:	53050050 Белый грунт	г полиуретановый
---------------	----------------------	------------------

Свойства: Двухкомпонентный полиуретановый грунт с высоким содержанием

смолы. Отлично укрывает поверхность благодаря высокому

содержанию диоксида титана. Характеризуется быстротой сушки и

отличной шлифуемостью

Назначение: Белый грунт полиуретановый. Предназначен для грунтования МДФ

и ХДВ. Так же подходит для отделки мебели и предметов

внутреннего интерьера, например, фасады, мебель для ванных комнат. Также хорошо зарекомендовал себя при отделке различных сортов шпона. Обладает хорошими тиксотропными свойствами

**Технические** Плотность : 1,404(±0,050) кг/л при 20°C

Вязкость : 20 (± 2) сек. (Ford 8)

Сухой остаток по весу  $: 60 (\pm 2) \%$  Сухой остаток по весу отвердителя  $: 25 (\pm 2) \%$ 

Сухой остаток по весу после от-

 верждения
 : 55 (± 2) %

 Жизнеспособность
 : 4 часа

**Приготовление смеси: 53050050** : 100 частей к весу

**9991MS99** : 50 частей к весу **90570000** : 15 частей к весу

Рекомендуемая вязкость : 17 (± 2) сек.

Расход : 140-180 г/м<sup>2</sup>. на один слой

Количество слоев : 1 или 2

Готов к шлифованию : 2 часа (20° C) Полное отверждение : 12 часов (20° C)

**Срок хранения:** 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г. Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-maii: tom@tom.ru, http://www.lkm.tbm.ru

e-mail: tbm@tbm.ru,

03/2011

## Информация для заказа:

Название продукта	Заказной	Норма
	артикул	упаковки
ПУ-грунт 53050050 белый, н.у.25кг	LSI2500/75	25 кг
ПУ-отвердитель 9991MS99 для белого ЛКМ, н.у.12,5л	LSI8102/21	12,5 л
ПУ-разбавитель 90570000 универсальный, н.у.25л	LSI9200/25	25 л