



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Наименование продукта:** 5333/R000 Матовая белая эмаль

**Описание продукта и область применения:** Белая полиуретановая эмаль, характеризуется быстрым временем сушки, подходит для колеровки эмалей светлых тонов. Наносится распылением или наливом на полиуретановые или полиэфирные грунты, пригодна для колеровки эмалей светлых тонов. Хорош для отделки стульев.

**Технические данные:**

Плотность	: 1,363 ( $\pm 0,050$ ) кг/л
Физическое состояние	: жидкость
Вязкость	: 170...180 сек. F4 при 18°C
Сухой остаток	: 68 ( $\pm 2$ ) %
Жизнеспособность, при 20°C	: 4 ч
Степень глянца	: 25 Глосс

**Приготовление смеси:**

5333/R000	: 100 частей по весу
9981/A699	: 35...50 частей по весу
9051/0000	: 20...30 частей по весу

**Техническая информация:**

Способ нанесения	: распыление или наливом
Рекомендуемый расход	: 110 - 120 г/м <sup>2</sup> для одного слоя
Количество слоев	: 1
Полное высыхание	: 18 ч (20°C) со стандартным отвердителем

**Хранение:** 12 месяцев, в закрытой таре, при температуре 30 °C (максимум), защищённой от влаги.

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-эмаль ALCEA 5333R000 под колеровку, белая матовая, (2:1 9981A699), н.у.25кг	LSI2601/75-25	25 кг
ПУ-отвердитель ALCEA 9981A699 для матовых ЛКМ, н.у.12,5л	LSI8107/21	12,5 л
ПУ-разбавитель ICSAM 9051/0000, медленный, н.у.25л	LSI9205/25	25 л

**Компания «ТБМ»**

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
e-mail: [tbm@tbm.ru](mailto:tbm@tbm.ru)

01/2018

**5333/R000 Матовая белая эмаль**

стр. 1 из 1