

КЛЕЙБЕРИТ 788.7

ЭВА клей-расплав

Область применения

- Приклеивание ПВХ, АБС, полиэфирных, бумажных, фанерных, меламиновых кромок

Преимущества

- Очень хорошие свойства расплавления
- Длительное время открытой выдержки и способности к склеиванию

Свойства клеевого соединения

- Теплоустойчивость в зависимости от кромки около 100°C
- Очень хорошая морозостойкость, около -30°C (в зависимости от типа кромки)

Свойства клея

Основа: ЭВА-сополимер
Плотность: около 1,2 г/см³

Вязкость

-Брукфильд НВТД:

160°C = 120.000 ± 20.000 мПа·с
 180°C = 60.000 ± 15.000 мПа·с
 200°C = 40.000 ± 10.000 мПа·с

Индекс расплава по DIN EN ISO 1133

(MFI 150°C/1,2г): 40 ± 15 г/10 мин.

Точка размягчения по “кольцу и шару”

около 90°C

Температура нанесения:

160 - 200°C

Форма поставки:

гранулят

Цвет:

слоновой кости - 20
 белый - 10

Маркировка: см. наш паспорт безопасности

Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом часто могут возникать неприятные запахи. В случае превышения предусмотренной температуры в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью использования необходимой системы аспирации воздуха.

Переработка

Подложка для приклеивания кромки должна быть точно прямоугольна обработана и обеспылена. Плиты и кромки должны быть акклиматизированы до температуры помещения.

Наиболее благоприятная влажность древесных материалов 8 - 10%.

Температура помещения не должна быть ниже 18°C, избегать сквозняков.

Скорость подачи: 5 – 20 м/мин.

Очистка

Рабочие инструменты можно очищать с использованием КЛЕЙБЕРИТ 827.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 788.7

Мешок

25,0 кг нетто

Очиститель

КЛЕЙБЕРИТ 827.0

Жестяная канистра

4,5 кг нетто

Коробка с 12 жест.бутылками

по 700 г нетто

Прочие размеры упаковки по запросу.

Хранение

Клейберит 788.7 можно хранить ок. 2 лет. Хранить в прохладном, сухом месте.

По состоянию на 19.11.2021; заменяет предыдущие редакции

КЛЕЙБЕРИТ 788.7

Утилизация отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.