



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Документ № : E 6350 CAP
Номер ревизии : 00
Дата ревизии : 19/01/2024
Страница № : 1/1

E 6350 CAP Клей-расплав

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав ПСА на основе ЭЛАСТОМЕРА.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для монтажного склеивания (Металл, пластмасса, текстиль, бумага, пластиковые пленки, и т.д.)
Используется для приклеивания PE крышек на Брик-пакеты.
Также используется для бокового склеивания сумок из полиэтилена высокой и низкой плотности (HDPE, LDPE) так же непрозрачный и глянцевый полиэтилен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязкость : **4500-6500 мПа/с (170 °C)**
Цвет : **Брукфилд CAP 2000-Sp.2**
Точка размягчения R&B : **Светло- желтый**
Открытое время : **105 ±5 °C**
Время схватывания : **Длинное**
Рабочая температура : **Быстрое**
 : **160-190°C**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость

НАНЕСЕНИЕ

Сопло, вальцы.

УПАКОВКА

Картонная коробка 18 кг нетто.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30 ° C)
Сырье, используемое в производстве клея **E 6350 CAP**, может быть применено для упаковки пищевых продуктов в соответствии с Положением FDA 21 CFR 175.105 / FDA 21 CFR 176.170 / FDA 21 CFR 176.180.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Для получения дополнительной информации

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте технических данных, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на результатах очень тщательных лабораторных оценок обученным и квалифицированным персоналом и опыте использования продукта.. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания BES Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за косвенный или случайный ущерб любого рода. Мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.

B.E.S. Kimya Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

Yassören Mahallesi Akpınar Sanayi Sitesi Mediha Sokak No:14
Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+ 90 212 771 12 71 * Fax:+90 212 771 12 76
www.beskaucuk.com.tr * info@beskaucuk.com.tr
Yenikapı Kurumlar V.D.:1270390374
Ticaret Sicil No:321615 * Mersis No:127039037400017

