

Lignum 2012

ПУ-грунт изолирующий для МДФ

пропорции смешивания: **4:1** отвердитель **Lignum 8121**

Описание продукта:	Полиуретановый полупрозрачный грунт с превосходными изолирующими свойствами		
Область применения:	Пигментированная отделка предметов внутреннего интерьера и мебели для жилых комнат (шпон, массив, МДФ)		
Свойства	Наполненность: очень хорошая	Тиксотропность: хорошая	
	Шлифуемость: хорошая	Быстросохнущий	

Технические характеристики:

Связующее	алкидные смолы		
Пигменты, наполнители	шлифовальные добавки		
Разбавители	кетоны, ароматические углеводороды, сложные эфиры		
Поставочная вязкость	15...17*	сек / чашка Форда 4мм при +20°C	
Плотность	1,50±0,03	кг/л	
Температура вспышки	+21...+55 °C	метод: закрытый тигель	
Сухой остаток	75 (±2)	% по весу	
Срок хранения	24 месяца	при не более +30°C в закрытой оригинальной упаковке	

Указания по нанесению:

Метод нанесения	Ручное распыление			Автоматическое распыление					
		% мас.	% об.		% мас.	% об.			
Отвердитель	Lignum 8121	25	35	Lignum 8121	25	35			
Разбавитель	Lignum 9205	30-40		Lignum 9205	30-40				
Жизнеспособность	2...3 часа			2...3 часа					
Вязкость	14...16 сек			14...16 сек					
Рабочая температура	> +15°C			ЛКМ, объект, воздух, подложка					
Рекомендуемый расход	120...180			г/м ²					

Сушка:

	+20°C	+50°C	г/м ²
до штабелирования	5...6 часа	60...70 мин	120...180
до шлифования	5...6 часа	60...70 мин	

Особые указания

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

* Значение вязкости относится к смеси продукт + отвердитель + разбавитель
А + В (25%) + С (25%)

Информация для заказа:

		Норма упаковки	Артикул ТБМ
ПУ-грунт для МДФ	Lignum 2012	25кг	LIG2012/75
Отвердитель	Lignum 8121	2,5л	LIG8121/13
		12,5л	LIG8121/21
Разбавитель	Lignum 9205	25л	LIG9205/25

Примечание:

Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.