

# MS 2973 PW

## Клей-расплав

### ТИП КЛЕЯ

Клей горячего расплава на основе ЭВА

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

применяется для облицовывания МДФ и профиля из массивной древесины стандартными пленками.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Вязкость                                 | : 5000± 400мПа/с (200 °C)  |
|                                          | : Брукфилд САР 2000-Sp.5   |
| Цвет                                     | : Прозрачный Светло желтый |
| Точка размягчения R&B                    | : 85-95°C                  |
| Открытое время                           | : Среднее                  |
| Время схватывания                        | : Быстрое                  |
| Рабочая температура                      | : 170-190°C                |
| Температура окружающей среды / материала | : >15°C                    |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- \* Отличная адгезия
- \* Очень чистое нанесение
- \* Высокая конечная прочность соединения
- \* Отличная термостойкость
- \* Применяется на низкоскоростных линиях

### УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30 ° C )

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

### Для получения дополнительной информации

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте технических данных, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на результатах очень тщательных лабораторных оценок обученным и квалифицированным персоналом и опыте использования продукта.. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания BES Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за косвенный или случайный ущерб любого рода. Мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.