

RUNTAI RT-135 БУТИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Описание продукта

RT-135 – это однокомпонентный термоплавкий бутиловый герметик на основе полиизобутилена, применяется для первичной герметизации стеклопакетов, холодильников, морозильников и т.д. Не содержит растворителей. Не растрескивается в широком диапазоне температур. Обладает хорошей адгезией к стеклу, алюминию, оцинкованной стали, нержавеющей стали и т. д. Имеет превосходную влагостойкость и эластичность.

Преимущества продукта

- Внешний вид: однородная черная масса;
- Запах: без запаха;
- Плотность: 1,06-1,29 г/см³;
- Температурный диапазон применения: -40~80°C;
- Температура экструзии: 120~150°C.

Упаковка

Туба 7,0 кг., 4 шт. в коробке.

Срок годности:

24 месяца при хранении в сухом месте при температуре ниже 27 °C.

Технические характеристики

№	Показатель		Допустимое значение	Фактическое значение
1	Внешний вид		Однородная, плотная пастообразная масса без пузырей воздуха и посторонних включений.	Однородная, пастообразная масса без пузырей воздуха и посторонних включений.
2	Плотность, г/см ³		±0,05	1,10
3	Пенетрация (1/10мм)	25°C	35~55	38
		130°C	210~330	228
4	Прочность на сдвиг	Предел прочности, МПа	≥0,15	0,33
		Изменение после воздействия УФ через 168 ч, %	≤20	9,00
5	Паропроницаемость, г/(м ² ·д)		≤0,80	0,10
6	Весовые потери при нагреве, %		≤0,75	0,10



RUNTAI SEALANT



Jiangsu Runtai Sealant Industry Co., Ltd.



RT-135 Butyl Sealant

RT-135 Hot melt butyl sealant with the raw material polyisobutylene, is mainly used for primary sealing of insulating glass, glass curtain wall, refrigerator and freezer etc. It is one-part, solvent free, No cracking in a wide temperature range. It has good adhesion to glass, aluminum alloy, zinc plating steel, stainless steel and etc. It can offer an excellent humidity proof system with elasticity.

Product Feature:

1. Appearance: homogeneous black putty.
2. Odor: odorless.
3. Density: $1.1 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
4. Suitable Temperature: Save in room temperature, keep the surface and edges from cracking and sagging.
5. Extruding temperature: about $120-150^\circ\text{C}$. The construction environment temperature is not lower than 10°C .

Packing:
7.0kg each, 4 pcs per carton.

Production Date:
Storage period: 24 months.