

## Клей расплав «Эргомелт-30.40»

<b>Применение</b>	Облицовывание профильного погонажа из МДФ, ХДФ, ДСП и массива декоративными, бумагами, пленками и натуральным шпоном.
<b>Основа</b>	Этиленвинилацетат
<b>Способ нанесения</b>	Дюза, валик
<b>Цвет</b>	Белый, непрозрачный
<b>Плотность</b>	1,25 г/см <sup>3</sup>
<b>Температура размягчения</b>	78-88°С
<b>Вязкость (Brookfield RV, шпindelь №27)</b>	8600 - 9500 мПа*с при 180 °С
<b>Рекомендуемая рабочая температура</b>	160-200 °С
<b>Очистка оборудования</b>	Клеевая система - «Эргоклин 2» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы - механическая чистка при помощи «Эргоклин 3» или специальных органических растворителей.
<b>Фасовка</b>	Полипропиленовые мешки по 20кг.
<b>Транспортировка</b>	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
<b>Хранение</b>	Срок хранения составляет не менее 2 лет, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.