

Техническая памятка



Zowo-plast® 1450 1K-PUR однослойный лак для ПВХ

Описание продукта

Тип продукта

На базе воды, однокомпонентное, однослойно перерабатываемое конечное покрытие на базе полиуретана с отличной погодостойчивостью и прекрасной устойчивостью к царапинам.

Область применения

PVC-U профили / строительные детали для окон, дверей и других компонентов для применения внутри и снаружи.

В качестве предварительной обработки детали должны быть тщательно очищены Zowo-plast® 1120 гидро-очистителем с помощью шлифующей губки (грануляция примерно 150). По причине разнообразия находящихся в распоряжении пластиковых строительных деталей нужно испытывать совместимость с очистителем и адгезию лака в каждом отдельном случае.

Технические данные

Основа

Полиуретан

Цвет

RAL-тона

Степень глянца

шелковисто-глянцевый или матовый

Плотность

Около 1,05 г/мл

Вязкость

Тиксотропная настройка

Указания по применению

Способы нанесения

опрыскивать, красить, наносить роликом

Способ разбрызгивания	Сопло [мм]	Давление [бар]	Давление поддержки [бар]
Airmix	0,21 – 0,28	50 – 80	1,0 – 2,0
распыление с пистолета под давлением	1,3 – 2,0	1,5 – 2,5	./.
стакан для краски на пистолете-распылителе	1,8 – 2,2	1,5 – 3,0	./.

наносится до толщины мокрого слоя 175 микрон. Рекомендуется 125-150 микрон. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием.

Последующие рекламации не могут быть учтены.

Рабочая вязкость

Готовая к применению; возможно разбавление водой (макс. 3%)

Условия применения

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C

- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха

Расход

Около 125мл/м² при толщине слоя 125 микрон (без утраты распыления)

Сушка:

(20°C/50% отн.влажности воздуха)

После 10 часов устойчиво к прикосновению, полная сушка за ночь (при толщине слоя 125 микрон).

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Техническая памятка**Zowo-plast® 1450**
1K-PUR однослойный лак для ПВХ**Дальнейшие указания**

VOC-обозначения

Срок хранения

Указания по безопасности

EU-граничные значения для продукта: (Kat. A/d): 130 g/l (2010)

Продукт содержит максимально < 130 g/l VOC

12 месяцев прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.

01.01.2018