Coating Systems





Zowo-plast® 1480

Однослойный лак металлик для пвх

Описание продукта

Тип продукта

Область применения

На базе воды, однослойно перерабатываемое конечное покрытие на базе полиуретана с металлическим эффектом. Zowo-

plast® 1480 предоставляет отличную погодоустойчивость и устойчивость к царапинам. Благодаря применению специально защищенных металлических пигментов прозрачный лак не нужен.

PVC-U профили / строительные детали для окон, дверей и других компонентов для применения внутри и снаружи.

В качестве предварительной обработки деталей должны быть тщательно очищены Zowo-plast® 1120 гидро-очистителем с помощью шлифующей губки (грануляция примерно По причине разнообразия находящихся в распоряжении пластиковых

строительных деталей нужно испробовать совместимость с очистителем и адгезию лака в каждом отдельном случае.

Технические данные

Основа

Полиуретан

Особо погодоустойчивые металлические пигменты со специальным покрытием

Цвет Плотность Вязкость Metallic-Line Cool Design

Около 1,05 г/мл

Тиксотропная настройка

Указания по применению

Способы нанесения

Рабочая вязкость

Расход

Сушка:

Условия применения

опрыскивать

Способ разбрызгивания	Сопло	Давление	Давление поддержки [бар]
	[MM]	[бар]	[Uap]
Airmix	0,28 - 0,33	40 – 60	1,0 – 2,0
распыление с пистолета под давлением	1,3 – 2,0	1,5 – 2,5	./.
стакан для краски на пистолете-распылителе	1,8 – 2,2	1,5 – 3,0	./.

Рекомендуемая толщина мокрого слоя 125-150 микрон. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия!

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием.

Последущие рекламации не могут быть учтены.

Готовая к применению; возможно разбавление водой (макс. 3%)

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира
- Около 20°С для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха
- Не обрабатовать ниже 15°C или выше 30°C
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха Около 125мл/м² при толщине слоя 125 микрон (без утраты распыления)

После 6 часов устойчиво к прикосновению, полная сушка через 14 часов (при толщине слоя 125 микрон).

Длительность сущки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом..

Промывка оборудования

(20°С/50% отн.влажности воздуха)

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

[Z] ZOBEL

Coating Systems



Техническая памятка

Zowo-plast® 1480 Однослойный лак металлик для пвх

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

Срок хранения

Указания по безопасности

EU-граничные значения для продукта: (Kat. A/d): 130 g/l (2010)

Продукт содержит максимально < 130 g/l VOC

12 месяцов прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном

первоначальном контейнере

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных

союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке

безопасности на продукте.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательста и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие..