

## Техническая памятка



### Описание продукта

Тип продукта

Область применения

### Технические данные

Основа

Действующее вещество

Цвет

Плотность

Вязкость

### Указания по применению

Способы нанесения

Рабочая вязкость

Условия применения

Расход

Сушка:  
(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Промывка оборудования

### Дальнейшие указания

Срок хранения

Указания по безопасности

## Zowo-tec® 106

### Защитная пропитка для древесины

На водной основе, быстро сохнущее, хорошо шлифуемое и мало пахнущее импрегнирование с биоцидным осношением согласно EN 113 и EN 152.1.

Для деревянных деталей, ограниченных строительными конструкциями (например, окон и входных дверей). Zowo-tec® 106 защищает от разрушающих грибов, синевы и насекомых, применяется только снаружи для деревянных изделий не имеющих контакта с землей и статических нагрузок. Условием для долгого защитного действия является интактное построение покрытий. Поэтому надо регулярно контролировать конструктивные элементы, чтобы вовремя исправить повреждения.

алкид-акрилатная комбинация

0,8% 3-Йодпропинил-2-бутилкарбамат, 0,0005% Перметрин,  
0,005% N- (3-аминопропил) -N-додецилпропан-1,3-диамин

бесцветный

примерно 1 г/мл

11 ± 1 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

окупать, обливать, красить, прыскать только в закрытых установках

Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием.

Последующие рекламации не могут быть учтены.

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира

- Влажность древесины: 13 ± 1 %

- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C

- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха

- При окупании/обливании: придерживать контактного времени мин. 15 секунд

- Ванна: из материала не поддающегося коррозии

- Рекомендации для промежуточного шлифования: средство шлифования грануляции P180-P240.

120 мл/м²

Переработка через 4 часа

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

12 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов.

Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки продукта не должны попадать в почву, водоёмы или канализацию.

Содержит Йодпропинил-бутилкарбамат. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей,

применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.