



# Клей-расплав 774.8.20

**Клей-расплав средней вязкости с хорошей начальной клейкостью для приклеивания кромки и предварительного нанесения клея-расплава на кромку с целью последующего активирования**

## Область применения

Приклеивание

- полиэфирных кромок
- меламиновых смоляных кромок
- ПВХ-, ПП- и АБС-кромки с обработанной праймером обратной стороной,
- неуплотненных, пропитанных бумажных кромок
- кромок из массивной древесины и шпона

## Преимущества

- универсальное применение
- быстрое расплавление в клеевке
- подходит для предварительного нанесения на меламиновую кромку с целью последующего активирования

## Свойства клея

**Основа:** ЭВА-сополимер

**Плотность:** ок. 1,4 г/см<sup>3</sup>

**Вязкость**

- Brookfield HBTD Sp. 27/10 Upm:

при 200°C: 90.000 ± 20.000 mPa·s

при 220°C: 50.000 ± 20.000 mPa·s

**Индекс расплава по DIN 53 735**

(MFI 150/2,16): 50 ± 15 г/10 мин

**Точка размягчения по "кольцу и шару" DIN 1995:**

100 ± 5° C

**Температура нанесения:**

200-210° C

Более низкая температура приводит к ошибкам в склеивании, более высокая температура в течение длительного времени вредит клею и ведет к его разложению, поэтому необходимо термостаты правильно отрегулировать.

**Форма поставки:**

гранулят

**Номер цвета:** слоновой кости-20

**Маркировка:** Не подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, (см. паспорт безопасности)

Даже при соблюдении предписанной температуры обработки клеи-расплавы выделяют пары. При этом часто появляются неприятные запахи. Если в течение длительного времени значительно превышаются предписанные температуры, возникает опасность появления вредных продуктов разложения. Поэтому необходимо принять меры для устранения паров, установив вытяжную вентиляцию.

## Оборудование для переработки

- автоматические кромкооблицовочные машины с вальцевым нанесением клея
- автоматические кромкооблицовочные машины с сопловым впрыскиванием клея
- машины для предварительного нанесения клея-расплава на пленку

## Переработка

Подложка для приклеивания кромки должна быть точно прямоугольно обработана, очищена от пыли. Плиты и кромки должны быть акклиматизированы при температуре помещения. Наиболее благоприятная влажность древесных материалов 8-10%. Температура помещения должна быть не ниже 18° C, необходимо избегать сквозняков.

## Контроль температуры

Регулярно измерять и, в случае необходимости, регулировать температуру лабораторным, биметаллическим или электроконтактным термометром непосредственно в системе нанесения клея. Термостаты могут после длительного срока работы давать неточные показания.

## Скорость подачи

Приклеивание кромок: 20-40 м/мин, более высокая скорость возможна после проведения собственных опытов.

## Наносимое количество

Наносимое количество должно быть таким, чтобы клей-расплав по краям слегка выступал бисером. Контроль наличия сплошной пленки производится с помощью прозрачных твердых ПВХ-кромки.



## Клей-расплав 774.8.20

Расход клея при предварительном нанесении: 80-100 г/м<sup>2</sup>

### Последующая обработка

Склеиваемые материалы могут сразу подвергаться последующей обработке (распиловка, фрезерование, строгание и пр.)

### Очистка

Рабочие инструменты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 827.0

### Упаковка

#### КЛЕЙБЕРИТ СК 774.8.20

Мешок 25 кг нетто

Контейнер 500 кг нетто

Мешок 750 кг нетто

#### КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 827.0

Жестяная канистра 4,5 кг нетто

### Хранение

КЛЕЙБЕРИТ СК 774.8.20 хранится в закрытой оригинальной упаковке в течение 2 лет. Хранить следует в прохладном и сухом помещении.

По состоянию на 0208 ав, заменяет предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

#### Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.