ТБМ Лакокрасочные материалы для мебели и деревянных дверей LIGNUM

Наши передовые технологии работают для Вас!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

LIGNUM 2108-.. ПУ-лак б/цв., п/мат.

Тип материала	Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный матовые поверхностный ЛКМ
Область применения	Общее назначение
Характеристика	гладкость на ощупь: хорошая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	полиуретановые смолы		
Пигмент, наполнитель	Матирующие добавки, воски		
Растворитель	Кетоны, Ароматические углеводороды, Сложные эфиры		
Вязкость	60 +/-5		DIN 4 20°C
Плотность	0,970 +/- 0,030		kg/l
Глянец	5-10-20-30-40-50-60-70-80-90		Gardner 60°
Точка вспышки	24		Метод: закрытый тигель
Сухой остаток	41 +/-2		% весовых
Срок хранения	36 мес.	При	20°C
Рабочая температура	20°C		ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

безвоздушное, смешанное , распыление

	безвоздушное, смешанное			**распыление**					
		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны
Отвердитель									
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель	LIG8122	50		LIG8122	50				
Добавка									
Разбавитель	LIG9201	20-50		LIG9201	20-50				
Инициатор									
Жизнеспособность	3h				3ч				
Вязкость смеси									

ВРЕМЯ СУШКИ

	AIR drying			г/м²
Сухой от пыли	10'			100
Сухой на отлип	30'			100
Сухой для штабелирования	6h			100

Внимание:

Хорошо размешать перед использованием

Рекомендуемое количество:
80 - 150 g/m2

Альтернативный отвердитель: LIG8101 - 50 % (альтернатива LIG8122),
LIG8105 - 50 % (нежелтеющий).

Материал необходимо хорошо размешать перед нанесением, т.к. при хранении возможно его расслоение.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием необходимо произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 03/2015

Компания Т.Б.М.
141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, стр. 15,
т/ф: +7(495)380 18 27, e-mail: tbm@tbm.ru, web-сайт www.tbm.ru

12/03/2015