

Rhenodecor Holzöl, масло для древесины материал по уходу за древесиной, прозрачный

Rhenocol на основе растворителя **Klassik Produkt**.

Art.-Nr.: A 3125

Спецификация: Rhenodecor Holzöl используется для защиты и ухода для деревянных конструкций, террас, садовой мебели из лиственницы, пихты, сосны, сосны с пропиткой KD, тика, для опалубки и твёрдых пород древесины. Хорошо подходит для древесины, ранее обработанной маслом.

Характеристика: имеет высокую впитываемость, имеет хороший водоотталкивающий эффект, хороший воздухообмен, после высыхания не имеет запаха, имеет эффект открытых пор.

Поставляемая форма: прозрачные древесные оттенки, каталог Collection 1 (Rhenodecor).

Цветовые оттенки: бесцветный, светло-коричневый, медовая сосна, светлый дуб, тик, каштан, махагон, орех, палисандр, зеленая ель, серебристо - серый, белый, черное дерево

Степень глянца: шелковисто-глянцевая

Поверхность: для всех лиственных и хвойных пород древесины

Нанесение: кистью, окунанием, обработка развёрткой

Консистенция нанесения: не разбавленная

Чистка инструмента: Verdünner 140/1400

Температура обработки: не ниже +8° C

Сушка при норм. климате: " на отлип" через 1 - 2 часа

Нанесения следующего покрытия: через 24 часа, высокая влажность воздуха и пониженная температура замедляет процесс сушки.

Подготовка поверхности: поверхность перед обработкой должна быть чистой и сухой. Влажность древесины не должна превышать 15 %. Мох хорошо очистить щёткой. Перед нанесением продукт хорошо перемешать. Наносить не разбавленным. Наносить мягкой кистью по направлению волокон древесины. В торцевых областях наносить особенно насыщенно.

Важно: не должно образовывать плёнки. Излишки материала удалить высохшей кистью или тряпочкой.

Расход: 40-60 мл/м² каждый рабочий проход

Общие указания: возможно самовоспламенение, например, тряпочки (самоокисление). Использованные тряпочки хранить в воде или в закрытой металлической ёмкости.

Хранение: в прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной ёмкости 1 год.

Точка воспламенения: выше 60°С

Оснащение: не требует

Дальнейшая обработка: возможно дальнейшее нанесение Rhenodecor Holzöl рекомендуется 2 - 3 слоя нанесения

Маркировка согласно (EG) Nr. 1272/2008

опасно; H304

Маркировка GGVS/ ADR: не опасно

VOC: Kat. F / Basis Lm / Max Wert 700 g/L / IST Wert 650 g/L

BAuA Nr.: не требует

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Поставляемые ёмкости:

5 л. ведро

20 л. ведро

Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на результатах, проведённых компанией Rhenocoll, и не являются гарантией качества. Мы рекомендуем в любом случае провести собственные испытания, так как мы не имеем никакого влияния на разнообразие материалов и на их обработку. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок. После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие издания теряют силу.