

Технический паспорт

04/2018

230-9036/2
CEOFOND - BIANCO -

Полиуретановый белый двухкомпонентный грунт

Область применения

МДФ, плоские панели, корпуса, обработанные детали из дерева

Технические характеристики

Связующие	Алкидные смолы	
Пигменты, наполнители	Шлифовальные добавки, неорганические пигменты	
Растворители	Алифатические углеводороды, кетоны, сложные эфиры	
Вязкость	42 ÷ 50	сек DIN Cup 6 при 20°C
Плотность	1,45 (± 0,03)	кг/л
Точка воспламенения	< 21°C	Метод: закрытый тигель
Сухой остаток (вес.)	71 (± 2)	% по весу
Срок хранения	36 месяцев при не выше 30°C	

Свойства

Укрывистость: хорошая
Шлифуемость: отличная
Тиксотропность: хорошая

Способ применения

Нанесение	Ручное распыление		
		% по весу	% по объему
Отвердитель	810-05	40	55
Разбавитель	922-00	10	
Жизнеспособность	2 ч		
Вязкость смеси	21-23 сек DIN 4		
Рабочая температура	> 15° C	покрытие, изделие, воздух, подложка	
Количество слоев	макс. 3		
Интервал между слоями	мин. 50 минут макс. 4 ч		
Рекомендуемый расход	макс. 200 г/м ²		

Техническая информация

	(20°C)	(50°C)
Сухой от пыли	10 мин	
Сухой на отлип	35 мин	
Сухой для штабелирования	8 ч	
Сухой для шлифовки	мин. 12 ч	

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - servizioclienti@sherwin.com

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio

Sede legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - www.oece.it
Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di: The Sherwin-Williams Company, USA



Специальные указания

Грунтовочное покрытие общего назначения для плоских деталей и корпусов, обладающее хорошей укрывистостью даже на острых гранях

Рекомендуемый расход нанесения на слой:

макс. 200 (г/м²)

Количество слоев:

макс. 3

Интервал между слоями:

мин. 50', макс. 4 ч

Со временем продукт может образовать пленку, которую необходимо размешать перед нанесением

Продукт может быть покрыт финишными ПУ- и НЦ-покрытиями

Перед перекрытием подождите хотя бы:

12 ч

Эластичность продукта высокая, но он не способен справиться с чрезмерными перемещениями подложки, которые могут возникнуть при использовании фанеры, полученной из мягких пород дерева, МДФ большой толщины или панелей, облицованных шпоном

Не превышайте рекомендуемый расход

Не используйте разные отвердители

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

N.B.: Данные, приведенные в данном техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат нанесения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий работы.

Внимание: фактическая вязкость некоторых пигментированных и/или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в техническом паспорте. Различия следует считать приемлемыми, если они находятся максимум в пределах 30%.

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - servizioclienti@sherwin.com

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio

Sede legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - www.oecse.it

Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di: The Sherwin-Williams Company, USA

