

Rakoll® 4338

- Категория изделия** Двухкомпонентный полиуретановый клей на водной основе.
- Характеристики изделия**
- хорошая адгезия к термопластичным пленкам
 - высокая начальная схватываемость
- Типовые области применения** Данный продукт используется для ламинирования термопластичных пленок на предварительно профилированных заготовках методом глубокой вытяжки и тепловой сварки.
- Склеиваемые материалы** ПВХ, АБС, ПЭТ-пленки, деревянные доски и т.д.
Необходимо проведение соответствующих испытаний для определения того, можно ли склеивать материалы с помощью данного клея.

Типовые характеристики

Свойство	Значение
Основа	полиуретановая дисперсия
Цвет	белый
Плотность	примерно 1,06 г/см ³
Вязкость (Брукфилд, при 20°C)	примерно 1 200 мПа.с
Срок годности	6 месяцев

- Инструкции по применению** Применение пистолет-распылитель
Температура реактивации: примерно +55°C, в зависимости от типа склеиваемых материалов

Разбавитель: вода
Сшивающий агент: Отвердитель Swift®4547
Весовое соотношение компонентов в смеси: 100 частей клея к 2,5-5 частям отвердителя
Жизнеспособность клеевой смеси до 8 часов

Теплостойкость: 90 - 120°C, в зависимости от типа материалов и количества отвердителя

Время высыхания: примерно 60 минут при нормальной температуре; в зависимости от типа склеиваемых материалов и количества клея

Тщательно перемешайте клей и загуститель.

Используя пистолет-распылитель, нанесите на один из склеиваемых материалов (плиту-подложку). При склеивании высоконапряженных деталей нанесите клей на обе подложки. После высыхания, которое можно ускорить нагреванием (не более +40°C), склеивание производится путем термической активации в прессе для глубокой вытяжки.

Период схватывания составляет 10-20 секунд в зависимости от теплопроводности термопластичных пленок.

Чтобы избежать дефектов при склеивании, температура в помещении и температура клея не должна быть ниже +18°C.

Инструкции по очистке

Просим связаться с вашим местным офисом продаж для получения имеющихся решений по очистке.

Стандартная упаковка

Просим связаться с вашим местным офисом продаж для получения информации об имеющихся вариантах упаковки.

Условия хранения

В оригинальной герметичной упаковке, защищенной от солнца, пыли, влаги и воздействия высоких температур. Хранить в чистом и сухом месте при температуре от +10°C до +35°C.

В условиях хранения при температуре ниже +10°C в отвердителе могут образовываться кристаллы, которые растворяются при бережном нагревании.

Рекомендации по утилизации

См. ПБВ для получения информации по утилизации.

Рекомендации по технике безопасности

См. ПБВ для получения инструкций по безопасности.

ВАЖНО: Предоставленная информация, технические характеристики, процедуры и рекомендации ("информация") даны на основании нашего опыта, и мы считаем, что данная информация является точной. Мы не даем никаких заверений или гарантий в отношении точности или полноты информации или того, что использование продукта позволит избежать потерь или ущерба, или даст желаемые результаты. Покупатель несет полную ответственность за проверку и принятие решения относительно пригодности любого продукта для использования по назначению. Испытания необходимо провести повторно при любом изменении материалов или условий. Ни один сотрудник, дистрибьютор или представитель не имеет права изменять данные условия и давать гарантию в отношении технических характеристик.



® и ™ являются товарными знаками компании «Эйч.Би. Фуллер» или одного из ее дочерних предприятий.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: заказывая/получая продукт, вы принимаете **Общие условия продажи компании «Эйч.Би. Фуллер»**, действующие в данном регионе. Пожалуйста, запросите копию, если вы не получили данную документацию. Настоящие Условия и положения содержат отказ от подразумеваемых гарантий (включая, без ограничения, отказ от гарантий пригодности для использования в конкретном случае), а также границы ответственности. Все прочие условия отвергаются. В любом случае, (1) **общая совокупная ответственность компании «Эйч.Би. Фуллер»** в отношении любой претензии или ряда связанных претензий, независимо от того, возникают ли они в результате договора, деликта (включая небрежность), нарушение установленных законом обязанностей, ошибочного толкования, строгой ответственности или иным образом, **ограничивается заменой некачественной продукции или возмещением покупной цены некачественной продукции.** (2) компания «Эйч.Би. Фуллер» **не несет ответственности за упущенную выгоду, потерю маржи, потерю контракта, потерю бизнеса, ущерб репутации или любые косвенные или не прямые убытки, возникающие в связи с поставкой продукции.** (3) Ничто в любом положении не может использоваться для исключения или ограничения ответственности компании «Эйч.Би. Фуллер» за мошенничество, грубую небрежность, смерть или телесные повреждения, вызванные небрежностью, или за нарушение любых обязательных подразумеваемых условий, если это не разрешено