



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

## Техническая информация

**Наименование:** 53054543 Белый грунт полиуретановый

**Свойства:** Грунт с хорошей заполняющей способностью, отличной укрываемостью, быстро сохнет и легко шлифуется.

**Назначение:** Белый грунт полиуретановый. Предназначен для отделки МДФ

**Технические характеристики:**

Плотность	: 1,310(±0,050) кг/л при 20°С
Вязкость	: 20 (± 2) сек Ford 8
Сухой остаток по весу	: 72 (± 2) %
Жизнеспособность	: 3...4 часа

**Приготовление смеси:**

Грунт 53054543	: 100 частей к весу
Отвердитель 99830699	: 50 частей к весу
Разбавитель 90510000	: 10 частей к весу

Альтернативные отвердители:  
9916K699 – 30% (улучшается шлифуемость),  
9991MS99 – 50%, эластичный

**Техническая информация:**

Способ нанесения	: распылением и наливом
Рекомендуемая вязкость	: 16 (± 2) сек.
Расход	: 140-180 г/м <sup>2</sup> . на один слой
Количество слоев	: 1 или 2
Готов к шлифованию	: 1...3 часа (20° С) в зависимости от отвердителя
Полное отверждение	: 4 часа (20° С)

**Срок хранения:** 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°С макс

## Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-грунт ALCEA 53054543 белый (2:1 99830699), н.у. 25кг	LSI2503/75	25 кг
Отвердитель ICSAM 99830699 для ПУ-материалов, н.у. 12,5л	LSI8113/21	12,5 л

### Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
е-mail: [tbm@tbm.ru](mailto:tbm@tbm.ru),  
<http://www.lkm.tbm.ru>

03/2011