



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование продукта: 5361/CMNV Полиуретановая база, матовая

Описание продукта: Двухкомпонентный бесцветный полиуретановый лак. Возможно использовать в качестве базы для колеровки. Колеруется при помощи пигментных паст из серии Smaltosistem в любой цвет по RAL

Технические данные:

Плотность	: 1,002 ($\pm 0,050$) кг/л
Физическое состояние	: жидкость
Вязкость	: 100...105 сек. (Ford № 4 при 18°C)
Сухой остаток	: 55 (± 2) %
Жизнеспособность, при 20°C	: 4 ч
Степень блеска	: 20 Глосс

Приготовление смеси:

5361/CMNV	: 100 частей по весу
9981/A699	: 50 частей по весу
9057/0000	: 15...20 частей по весу

Техническая информация:

Способ нанесения	: распылением или наливом
Вязкость при нанесении	: 14 (± 2) сек. (Ford № 4 при 20°C)
Рекомендуемый расход	: 120 - 130 г/м ² для одного слоя
Количество слоев	: 1
Сушка на отлип	: 20- 30 минут (20°C)
Полное высыхание	: 16 ч (18°C) со стандартным отвердителем

Хранение: 12 месяцев, в закрытой таре, при температуре 30 °C (максимум), защищённой от влаги.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: tbm@tbm.ru

01/2018

5361/CMNV Полиуретановая база, матовая

стр. 1 из 2



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-эмаль ALCEA 5361CMNV под колеровку матовая, (2:1 9981A699), н.у.25л	LSI2104/25-20	25 л
ПУ-отвердитель ALCEA 9981A699 для матовых ЛКМ, н.у.12,5л	LSI8107/21	12,5 л
ПУ-разбавитель ALCEA 9057/0000 универсальный, н.у.25л	LSI9200/25	25 л

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: tbm@tbm.ru

5361/CMNV Полиуретановая база, матовая

01/2018

стр. 2 из 2