

## Полиизоцианатный отвердитель для полиуретановых покрытий

### Область применения

Полиуретановые пигментированные базовые покрытия.

### Технические характеристики

<b>Связующее</b>	Ароматические полиизоцианаты		
<b>Растворители</b>	Сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды		
<b>Плотность</b>	0,93 (± 0,03)		кг/л
<b>Температура вспышки</b>	< 21°C		Метод: закрытый тигель
<b>Сухой остаток (вес)</b>	22 (± 1)		% по весу
<b>Срок хранения</b>	24	месяца при	30°C max

### Свойства

**Средняя скорость отверждения**  
**Эластичность: хорошая**

### Особые указания

Продукт чувствителен к влажности: хранить в плотно закрытой таре.

## ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

N.B.: Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции, в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на конечных пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых материалов, а также условий работы.

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - servizioclienti@sherwin.com

### Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio

Sede legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - www.oece.it  
Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531  
Società soggetta a direzione e coordinamento di: The Sherwin-Williams Company, USA

