



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование продукта: 99155238 Тиксотропный полиуретановый грунт

Свойства: Тиксотропный полиуретановый грунт, быстрый, отличное натяжение плёнки, хорошо шлифуется

Область применения: Прозрачный полиуретановый грунт, предназначен для электростатического распыления для закрытопористой отделки древесины (Стулья). Идеально подходит и для грунтования дверей.

Технические данные:

Плотность	: 0,970 ($\pm 0,020$) кг/л
Вязкость	: 140 (± 2) сек. (Ford № 4 при 18°C)
Сухой остаток по весу, часть А	: 47,5 (± 2) %
Жизнеспособность	: 3 часа

Приготовление смеси:

99155238	: 100 частей по весу
99PUKC03	: 50 частей по весу
90570000	: 20 частей по весу

Альтернативный отвердитель:

99900699 - 50% для увеличения эластичности,

9916K699 - используется 30 % для отделки стульев

Техническая информация:

Способ нанесения	: распыление (ручное или ав- том.)
Вязкость при нанесении	: 18 (± 2) сек. (Ford № 4 при 20°C)
Рекомендуемый расход	: 130 - 150 г/м ² (на один слой)
Количество слоев	: 1 или 2
Сушка до шлифовки	: 3-4 часа (при 20°C)
Сушка до складирования	: 4-6 часов (при 20° C)

Хранение: 12 месяцев, в закрытой таре, при температуре 30 °C (максимум), защищённой от влаги.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.lkm.tbm.ru>

11/2017

99155238 Тиксотропный полиуретановый грунт

стр. 1 из 2



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-грунт ALCEA 99155238 бесцветный, тиксотропный, н.у.25л	LSI2006/25	25 л
ПУ-отвердитель ALCEA 99PUKC03 для прозрачных ЛКМ, н.у.12,5л	LSI8101/21	12,5 л

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

е-mail: tbm@tbm.ru,
<http://www.lkm.tbm.ru>

99155238 Тиксотропный полиуретановый грунт

11/2017

стр. 2 из 2