



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

<b>Наименование продукта:</b>	<b>9942R525 Бесцветный полиуретановый лак, тиксотропный</b>	
<b>Описание продукта:</b>	Прозрачный полиуретановый лак, предназначен для нанесения распылением на мебельные панели или уже собранную мебель, с эффектом закрытых и открытых пор. Применяется в качестве многослойного лака. Продукт быстросохнущий	
<b>Технические данные:</b>	Плотность	: 0,980 ( $\pm 0,030$ ) кг/л
	Физическое состояние	: жидкость
	Вязкость	: 80 ( $\pm 2$ ) сек (Ford nr 4 at 20°C/68F)
	Сухой остаток по весу, часть А	: 49% ( $\pm 2$ )
	Жизнеспособность, при 20°C	: 3 часа
<b>Приготовление смеси:</b>	<b>9942R525</b>	: 100 частей по весу
	<b>СТ0810</b>	: 50 частей по весу
	<b>90570000</b>	: 15...20 частей по весу
	<b>Альтернативные отвердители:</b>	9916K699 (50 %) для электростатики
<b>Техническая информация:</b>	Способ нанесения	: распыление или налив
	Вязкость смеси	: b15 ( $\pm 2$ ) сек (Ford nr 4 at 20°C/68F)
	Рекомендуемый расход	: 110 - 120 г/м <sup>2</sup> на один слой
	Количество слоев	: 1 или 2
	Сушка до складирования	: минимум 8 часов (20° С)
<b>Хранение:</b>	12 месяцев, в закрытой таре, при температуре 30 °С (максимум), защищённой от влаги.	

### Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
e-mail: [tbm@tbm.ru](mailto:tbm@tbm.ru)

03/2017

**9942R525 Бесцветный полиуретановый лак, тиксотропный**

стр. 1 из 2



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-лак ALCEA 9942R525 бесцветный, тиксотропный (2:1 9916K699), н.у.25л	LSI2113/25-25	25 л
ПУ-отвердитель ALCEA 9916K699, н.у.12,5 л	LSI8104/21	12,5 л
ПУ-разбавитель ALCEA 9057/0000 универсальный, н.у.25л	LSI9200/25	25 л

**Компания «ТБМ»**

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
e-mail: [tbm@tbm.ru](mailto:tbm@tbm.ru)

03/2017

**9942R525 Бесцветный полиуретановый лак, тиксотроп-ный**

стр. 2 из 2