

alcea s.r.l.  
20030 senago (milano)  
18 via piemonte  
tel. 02.99014.1  
fax 02.99014.300

ufficio vendite  
tel. 02.99014.880  
fax 800.827.159  
alcea@alcea.com  
www.alcea.com

cap. soc. 125.000 € i.v.  
codice fiscale, partita iva  
e registro imprese  
IT00718900152  
REA milano 422086

**ALCEA**

## Техническое описание

### Код продукта

**5333R000**

### Описание

**Матовая белая эмаль**

### Свойства

: Белая полиуретановая эмаль ПУР, быстросохнущая, подходит для колеровки эмалей светлых тонов.

### Способ нанесения

: Распылением или наливом на полиуретановые или полиэфирные грунты.

### Тех Данные

Плотность, кг/л : 1,363 ( $\pm 0,050$ )  
Вязкость : 170...180 сек. F4 при 18°C  
Сухой остаток по весу : 68 ( $\pm 2$ ) %  
Жизнеспособность : 4 ч  
Глянец : 25

### Приг. Смеси

53330000 : 100 частей по весу  
9981 A699 : 50 частей по весу  
90510000 : 15 частей по весу

### Тех. Информация

Способ нанесения : распылением или наливом  
Вязкость при нанесении : 14 ( $\pm 2$ ) сек  
Рек. Расход : 110 - 120 г/м<sup>2</sup> для одного слоя  
Кол. Слоев : 1  
Полное высыхание : 18 ч (20°C) со станд. отвердителем  
\*Ford н. 4 при 20°C

### Хранение

: 12 месяцев в закрытой таре, при темп. 30°C макс, защищенной от влаги

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) che non possono essere sempre replicati a causa della molteplicità dei cicli di verniciatura e delle diverse condizioni ambientali di applicazione

Data rev. 23 06 2011

Data rev. 23 06 2011