

alcea spa
via piemonte, 18
20030 senago (milano) - Italy
tel. +39 02 990141
fax +39 02 99014 300

ufficio vendite
tel. +39 02 99014 880
fax 800 827 159
alcea@alcea.com
www.alcea.com

capitale sociale 3.600.000 € i.v.
rea milano 422086
partita iva e codice fiscale
IT00718900152

ALCEA

Технические данные

Код продукта

99155238

Название

Тиксотропный полиуретановый грунт

Свойства

Быстрый, отличное натяжение плёнки, хорошо шлифуется

Назначение

Прозрачный полиуретановый грунт, предназначен для электростатического распыления для закрытопористой отделки древесины (Стулья). Идеально подходит и для грунтования дверей.

Тех.данные

Плотность, Kg/l : 0,970 ($\pm 0,020$)
Вязкость* : 140 (± 2) сек
Сухой остаток по весу, часть А : 47,5 (± 2) %,
Жизнеспособность : 3 часа
*Ford nr 4 при 20°C/68F

Приготовл. смеси

99155238 : 100 частей к весу или объёму
99PUK03 * : 50 частей к весу или объёму
90570000 : 20 частей к весу или объёму

***99900699 в 50% для увеличения эластичности**

Тех.информация

Метод нанесения : распыление на поверхности и электростатическое распыление на стулья
Вязкость смеси* : 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 140 – 180 г/м²
Количество слоёв : 1 или 2
Сушка до шлифовки : 3-4 часа (при 20°C)
Сушка до складирования : 4-6 часов (при 20° C)
*Ford nr 4 at 20°C/68F

Типичная система

Подложка : шпон или массивная древесина
Краситель : 99UXXX серия
Грунт : 99155238
Лак : 994815xx лак тиксотропный

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс.

Date of issuance

June 2007