



ALCEA SRL
Divisione
ICSAM
20030 Senago (MILANO)
Via Piemonte 18 - Italy
Tel +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102
www.icsam.it – info@icsam.it



Технические данные

<u>Код продукта</u>	9216P18x	
<u>Название</u>	Краситель- патина	
<u>Свойства</u>	Хорошая светостойкость, хорошо наносится, легко стирается при помощи стальной шлифовальной шерсти, хорошая смачиваемость суппорта	
<u>Назначение</u>	Патины являются красителями для дерева, с целью придания эффекта старины любой поверхности. Отличаются хорошей светостойкостью, снимаемостью, смачиваемостью.	
<u>Тех.данные</u>	Плотность, Kg/l Вязкость* Сухой остаток по весу	: 0,879 ($\pm 0,030$) : 10(± 3) сек, : 12 (± 2) %, *Ford nr 4 при 20°C/68F
<u>Пригот. Смеси</u>	99P180/ 99P181/99P182 Ацетон	: 100 частей : макс. 50%
<u>Тех.информация</u>	Метод нанесения Вязкость смеси* Рекомендуемый расход Количество слоёв Сушка до шлифовки	: распыление на поверхности : 15 (± 2) сек : по желанию : 1 : 10-15 минут (при 20°C) *Ford nr 4 at 20°C/68F
<u>Цвета в наличии</u>	9216P180 9216P181	Золото Серебро
<u>Срок хранения</u>	: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс., защищенных от влажности	