alcea s.r.l. 20030 senago (milano) 18 via piemonte tel.02.99014.1 fax 02.99014.300 ufficio vendite tel. 02.99014.880 fax 800.827.159 alcea@alcea.com www.alcea.com cap. soc. 125.000 € i.v. codice fiscale, partita iva e registro imprese IT00718900152 REA milano 422086



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код продукта

99481503

Описание

Прозрачный полиуретановый лак

Свойства

Отличная заполняемость, прочность и устойчивость к царапинам.

Область прим.

Отделка мебельных фасадов и дверей.

Технические данные

Плотность, Кг/л : 0,980 (±0,020)

Вязкость\*

Блеск

: 80 (±2) : 46 (± 2) %,

Сухой остаток к весу Жизнеспособность

: 4-5 часов : 20 (± 2) gloss

Приг. смеси

99481503 99PUKC03 : 100 частей : 50 частей

90570000

: 20-30 частей

Тех. информация

Метод нанесения

: распыление : 120 – 140 г/м²

Рекомендуемый расход

: 1

Количество слоёв Сухой на отлип

: 50-60 минут (при 20°С) : 12 - 18 часов (при 20°С)

Сушка до складирования

Замечания:

При температуре в цеху выше 24° С используйте разбавитель 90510000

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс.

Date of issuance

September 2007

Last revision