



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФИНИШНАЯ

816.xx.1000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

816.xx двухкомпонентная матовая финишная краска на основе акриловой смолы

ОСОБЕННОСТИ

- высокая устойчивость к пожелтению
- отличные тактильные характеристики
- отличный розлив
- высокая устойчивость к царапинам



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из МДФ и шпона. Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные качества.



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	:75 - 80
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:42 ± 3
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:1,150 ± 0,01
2.компонент	:0,950 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:47 - 51
2.компонент	:36 ± 1
Производительность* (м²/л)	:6,4 - 7,4
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:120 - 130 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:25 мин
На отлип	:1 ч
До складирования	:24 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловая краска матовая	816.10
Акриловая краска полуматовая	816.25
Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Краску серии 816.xx рекомендуется наносить на поверхности, отгрунтованные белыми ПУ-, ПЭ-, УФ- или акриловыми грунтами Flex и предпочтительно отшлифованные шлифовальной бумагой с зерном 220-320-400 соответственно.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловая краска	816.xx	100	100
Акриловый отвердитель	871.00	33	40
Акриловый разбавитель	TA801	30 - 40	35 - 50

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): мин. 8

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

НАНЕСЕНИЕ

Во время нанесения: температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, рекомендуемый разбавитель и норма расхода

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла.

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ
ФИНИШНАЯ

816.xx.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Не превышайте рекомендуемый расход нанесения и никогда не заменяйте рекомендованный отвердитель

После нанесения оборудование следует очистить нитроцеллюлозным разбавителем.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Краска

Упаковка	: 816.xx	871.00
	25 кг	2,5 л
		12,5 л