



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F22.10 двухкомпонентная пигментированная самогрунтовающаяся краска на акриловой основе

ОСОБЕННОСТИ

- не желтеет
- подходит для покрытий с открытыми порами
- хорошее покрытие и шлифуемость



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Можно наносить на все виды внутренних деревянных поверхностей в мебельной промышленности



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	:135 ± 2
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:1,220 ± 0,03
2.компонент	:0,950 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:56 ± 2
2.компонент	:36 ± 1
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:130 - 150 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

На отлип	:20 минут
До шлифования	:мин. 8 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловая краска	F22.10
Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой с зернистостью 180-220. Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; удалить всю грязь (пыль, воск и т.д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловая краска	F22.10	100	100
Акриловый отвердитель	871.00	10	10
Акриловый разбавитель	TA801.00	100 - 110	100 - 110

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 12 - 15

** при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)*

НАНЕСЕНИЕ

Краска F22.10 наносится в 2-3 слоя. Нанесение при температуре ниже +15°C может привести к хрупкости пленки и/или неравномерному высыханию. Подождите минимум 1 час, максимум 4 часа между слоями. Акриловую краску необходимо покрывать акриловыми прозрачными или пигментированными финишными покрытиями. Для нанесения верхнего слоя рекомендуется подождать 8 часов.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Закройте все ёмкости после использования.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ

F22.10.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Все продукты необходимо хорошо перемешать перед использованием.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	: F22.10	871.00
	25 кг	2,5 л
		12,5 л