



Прочитайте
технический
паспорт



Размешайте



Наносить
распылением

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

851.xx двухкомпонентная белая финишная полиуретановая краска матовой серии

ОСОБЕННОСТИ

- быстрое высыхание
- очень хороший розлив
- высокая устойчивость к пожелтению
- высокая укрывистость

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов Интерьерных поверхностей из массива древесины и МДФ. Особенно рекомендуется для использования в ваннных комнатах, кухонных шкафах, дверях и другой мебели. Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) :85 - 98

1+2.компонент (20°C, DIN4) :20 - 25 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,310 ± 0,05

2.компонент :0,950 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :69 ± 2

2.компонент :26 ± 2

Производительность* (м²/л) :7,5 - 9

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) :100 - 120 (for one coat)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли :15 - 20 мин

На отлип :45 - 60 мин

До складирования (500 кг/м²) :3 - 4 ч

До складирования (1000 кг/м²) :4 - 5 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ-краска матовая	851.10
ПУ-краска полуматовая	851.25
ПУ-краска глянцевая	851.50

Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановая краска белая	851.xx.1000	100	100
Полиуретановый отвердитель	825.00	50	70
ПУ-разбавитель	TP800	20	30

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

Жизнеспособность, ч (20°C) :7

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется нанесение в 1-2 слоя. При нанесении двух слоев рекомендуется наносить 60-70 г/м² для первого слоя и 100-120 г/м² для второго слоя через 10-15 минут

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов :Краска

Упаковка	: 851.xx	825.00
	24 кг	12 кг