



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

855.xx.1000 это белая двухкомпонентная краска на основе полиуретана. Для получения цветных красок используется система цветной колеровки путем ввода цветных паст, в зависимости от выбранного цвета. Благодаря специальной формуле позволяет стабильно воспроизводить цвета.

ОСОБЕННОСТИ

- максимальная устойчивость к пожелтению
- стабильность цвета
- очень хорошая укрывистость
- очень хороший розлив
- очень хорошая устойчивость к царапинам

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива и МДФ

Особенно рекомендуется использовать для поверхностей, где нужна очень высокая устойчивость к пожелтению.



Размешайте



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Полиуретан
Вязкость	
1.компонент (20°C,DIN4)	:115 - 140 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:23 ± 2 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:1,345 ± 0,03
2.компонент	:0,955 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:66 ± 2
2.компонент	:26 ± 2
Производительность* (м²/л)	:6 - 8
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 (за один слой)
<i>зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности</i>	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:10 - 20 мин
На отлип	:20 - 40 мин
До складирования (500 кг/м²)	:6 - 7 ч
До складирования (1000 кг/м²)	:7 - 8 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
глубоко-матовый	855.05
матовый	855.10
полуматовый	855.25
полуглянцевый	855.60
Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Процесса шлифования таким способом достаточно перед нанесением финишного покрытия.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановая база белая	855.xx.1000	100	100
ПУ-отвердитель	856.00	50	70
ПУ-разбавитель	TR800	20 - 30	30 - 45

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 7

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TR801 : можно использовать в жаркую и/или влажную погоду

Разбавитель - TR541 : можно добавить летом 2-5% в разбавленную базу

Отвердитель - 825.00: можно использоваться в качестве альтернативного отвердителя

НАНЕСЕНИЕ

Можно наносить в один или два слоя. Между слоями подождите минимум 30 минут, максимум 1 час. Если второй слой наносится через 4 часа и более, рекомендуется произвести шлифовку.

Полиуретановую базу 855.xx.1000 колеруют следующей пастой и смешивают в соответствии с нижеуказанными соотношениями компонентов.

855.xx.1000	- 97-80 %
Пигментная паста	- 3-20 %

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airless
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Во время нанесения температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество рекомендуемого разбавителя и способ нанесения должны обеспечиваться согласно рекомендаций изложенных в TDS.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	: 855.xx.1000	856.00
	24 кг	12 кг