



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

855.xx.0000 это двухкомпонентная база на основе полиуретана. Для получения цветных красок используется система цветной колеровки путем ввода цветных паст, в зависимости от выбранного цвета. Благодаря специальной формуле позволяет стабильно воспроизводить цвета

ОСОБЕННОСТИ

- очень хорошая укрывистость
- очень хороший розлив
- приятная тактильность
- очень хорошая устойчивость к царапинам



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива и МДФ

Особенно рекомендуется использовать для поверхностей, где нужна очень высокая устойчивость к пожелтению.



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретан
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	: 85 - 130 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 21 ± 2 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	: 0,970 ± 0,03
2.компонент	: 0,955 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	: 46 ± 2
2.компонент	: 26 ± 1
Производительность* (м²/л)	: 8,5 - 11
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	: 100 (за один слой)
<i>зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности</i>	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	: 10 - 15 мин
На отлип	: 20 - 40 мин
До складирования (500 кг/м ²)	: 4 - 5 ч
До складирования (1000 кг/м ²)	: 5 - 6 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
матовый	855.25
полуматовый	855.60
Цвет	Код продукта
бесцветный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Процесса шлифования таким способом достаточно перед нанесением финишного покрытия.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановая база	855.xx.0000	100	100
ПУ-отвердитель	856.00	50	50
ПУ-разбавитель	TP800.00	10 - 20	12 - 25

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 5

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TA801.00 : можно использовать в жаркую и/или влажную погоду

Добавка - F03.00 : можно добавлять летом 2-5 % в разбавленную краску

Отвердитель - 825.00 : можно использоваться в качестве альтернативного отвердителя

НАНЕСЕНИЕ

Можно наносить в один или два слоя. Между слоями подождите минимум 30 минут, максимум 1 час. Если второй слой наносится через 4 часа и более, рекомендуется произвести шлифовку.

Полиуретановую базу 855.xx.0000 колеруют следующей пастой и смешивают в соответствии с нижеуказанными соотношениями компонентов.

855.xx.0000 - 80 %
Пигментная паста - 20 %

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОНВЕРТЕР МАТОВОЙ СЕРИИ

855.xx.0000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Во время нанесения температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество рекомендуемого разбавителя и способ нанесения должны обеспечиваться согласно рекомендаций изложенных в TDS.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	: 855.xx.0000	856.00
	24 кг	12 кг

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Publish Date: 10/2022

Revision No: 00

www.flex-paint.com

Kayalar