



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

873.xx это двухкомпонентный лак на акриловой основе

ОСОБЕННОСТИ

- отличная устойчивость к пожелтению
- быстрое высыхание
- тактильная мягкость
- высокая толщина пленки



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и шпона. Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные свойства.



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	:40 - 50 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:30 - 40 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:0,925 ± 0,03
2.компонент	:0,950 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:30 ± 3
2.компонент	:35 ± 2
Производительность* (м²/л)	:6 - 7,5
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 - 120 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:10 - 15 мин
На отлип	:20 - 25 мин
До складирования (500 кг/м ²)	:16 - 17 ч
До складирования (1000 кг/м ²)	:16 - 17 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловый лак глубоко-матовый	873.05
Акриловый лак матовый	873.10
Акриловый лак полуматовый	873.25
Акрилоавый лак полуглянцевый	873.40
Цвет	Код цвета
прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Можно наносить на шлифованные поверхности, предварительно грунтованные ПЭ-, ПУ- или УФ- грунтами Flex

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый лак	873.xx	100	100
Акриловый отвердитель	871.00	10	10
Акриловый разбавитель	TA800	40	45

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 22

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1 или 2 слоя. Если необходимо нанести два слоя, то первый слой должен быть с расходом 50-60 г/м², а второй слой с расходом 100-120 г/м². Подождите 10-15 минут между нанесением слоев.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

Для получения равномерного уровня блеска чрезвычайно важно хорошо перемешать компонент 1 перед каждым нанесением, желательно с помощью шпателя.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: 873.хх	871.00
	25 л	2,5 л
		12,5 л