



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F20.xx двухкомпонентный лак матовой серии на акриловой основе



Размешайте

ОСОБЕННОСТИ

- оптимально подходит для открыто-пористой отделки
- быстрая сушка
- прозрачная однородная матовая поверхность
- приятная тактильно и эластичная пленка



Наносить
распылением

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива и шпона (особенно для светлых породах древесины, а также для поверхностей белых и пастельных цветов). Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукт	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (20°C,DIN4)	:40 - 65 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:25 - 45 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:0,94 ± 0,03
2.компонент	:0,90 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:22 ± 2
2.компонент	:30 ± 2
Производительность* (м²/л)	:4 - 5
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 - 130 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:25 - 30 мин
На отлип	:40 - 50 мин
До складирования (500 кг/м ²)	:2 - 3 ч
До складирования (1000 кг/м ²)	:7 - 8 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловый лак глубоко-матовый	F20.05
Акриловый лак матовый	F20.10
Акриловый лак полуматовый	F20.25
Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; удалите все загрязнения (пыль, воск и т.д.). Для лаковых систем, обладающих стойкостью к пожелтению, в качестве грунта подходит 871.77. Также можно наносить на шлифованные поверхности, грунтованные ПЭ-, ПУ- или УФ- грунтами Flex

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый лак	F20.xx	100	100
Акриловый отвердитель	F21.00	10	10
Акриловый разбавитель	TA800.00	35 - 45	35 - 50

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 7

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TA801.00: может быть предпочтительным для более медленного высыхания и может использоваться летом

НАНЕСЕНИЕ

Если необходимо нанести второй слой, следует подождать 10-15 минут между слоями. Для получения однородного матового вида лак следует тщательно перемешать перед использованием

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: F20.xx	F21.00
	25 л	2,5 л
		12,5 л