



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

869.xx представляет собой финишный матовый нитроцеллюлозный быстросохнущий лак, устойчивый к царапинам и имеющий однородную матовую поверхность.

ОСОБЕННОСТИ

- хорошая растекаемость
- максимальная физическая и химическая стойкость
- хорошая устойчивость к царапинам
- возможность использования с высоким коэффициентом разбавления
- быстрая сушка
- однородный внешний вид покрытия



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины. Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные качества



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта : Нитроцеллюлозный

Вязкость (35°C, KU2) : 110 - 120

Плотность (кг/л) : 0,940 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу) : 35 ± 2

Производительность* (м²/л): 11,5 - 13,5

* толщина сухой пленки 30-35µ

Количество слоев : 2 - 3

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) : 100 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли : 8 - 10 мин

На отлип : 35 - 45 мин

До складирования : мин. 8 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт : **Код продукта**

НЦ-лак матовый : 869.10.0000

НЦ-лак полуматовый : 869.30.0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность должна быть обеспылена и очищена от других загрязнений (масла, силикона, остатков лака)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
НЦ-лак	869.xx	100	100
Нитроразбавитель	TN800.00	200	218

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Замедлитель TR802 - можно использовать в жарких и/или влажных погодных условиях для увеличения времени высыхания. Можно добавлять в 2...5%

НАНЕСЕНИЕ

Можно наносить в 2-3 слоя с паузой между слоями 10-20 минут. Если требуется тонировка, используйте для этого краситель Flexmix Varnish Colourant (891.00).

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Airmix Spray

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 года при соблюдении условий хранения.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Не превышайте рекомендуемый расход нанесения и никогда не заменяйте рекомендованный отвердитель

После нанесения оборудование следует очистить нитроцеллюлозным разбавителем.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка : **869.хх**
25 л