



Прочитайте  
технический  
паспорт

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**F010.77** двухкомпонентный полупрозрачный грунт на основе полиуретана

### ОСОБЕННОСТИ

- очень высокая наполняющая способность
- прочный и плотный слой пленки
- легкое шлифование
- полупрозрачный внешний вид

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины для выравнивания поверхности перед нанесением последнего слоя, а также предохранения проседания покрытия в глубоких порах или очень пористых подложках или плотных поверхностях. Может использоваться на МДФ низкой плотности в качестве барьерного грунта для снижения впитывающей способности подложки.



Наносить  
распылением

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

<b>Тип продукта</b>	:Полиуретан
<b>Вязкость</b>	
1.компонент (25°C, KU)	:95 - 100
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:120 - 130 "
<b>Плотность (кг/л)</b>	
1.компонент	:1,060 ± 0,03
2.компонент	:0,970 + 0,03
<b>Сухой остаток (% по весу)</b>	
1.компонент	:57 ± 2
2.компонент	:35 ± 2
<b>Производительность* (м<sup>2</sup>/л)</b>	:8 - 11
* толщина сухой пленки 30-35μ	
<b>Рекомендуемый расход при нанесении (г/м<sup>2</sup>)</b>	:100 - 150 (за один слой)
<i>зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности</i>	
<b>Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 150 г/м<sup>2</sup>)</b>	
От пыли	:5 - 10 мин
На отлип	:18 мин
До складирования	:50 мин

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

<b>Продукт</b>	<b>Код продукта</b>
ПУ-грунт	F10.77
<b>Цвет</b>	<b>Код цвета</b>
прозрачный	0000

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью 180-220, поверхность должна быть чистой и обеспыленной, удалите все загрязнения (пыль, воск и т. д.). Поверхность можно тонировать морилками или красителями для дерева.

### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	F10.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	820.00	33	35
ПУ-разбавитель	TP800.00	33 - 50	33 - 50

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность  
\* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

**Жизнеспособность, ч (20°C):** :1

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN800 : в жаркую и/или влажную погоду

### НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1...2 слоя. На следующий день можно наносить финишное покрытие НЦ- или ПУ-лаками FLEX. Если полиуретановый грунт требует легкой тонировки, можно использовать красители для лака (891.00).

### Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Airmix

\* для нанесения лаконоливом обратитесь в службу технической поддержки

### ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Закройте все емкости после использования.

Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения



### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

---

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

---

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Оборудование после нанесения должно быть промыто нитроцеллюлозным разбавителем.

### ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: <b>F10.77</b>	<b>820.00</b>
	24 л	12,5 л