

Технические данные

Код продукта

0675MSxx

Название

Прозрачный полиуретановый высокопрочный лак

Свойства

Лак высокого качества для всех видов отделки. Повышенная прочность, ударостойкость и устойчивость к царапинам. Приятный восковой эффект на ощупь.

Назначение

Прозрачный полиуретановый лак для отделки столов, фасадов и пакетной доски.

Тех.данные

Плотность, Kg/l : 0,965 ($\pm 0,020$)
Вязкость* : 65 (± 2) сек
Сухой остаток по весу, часть А : 44 (± 2) %,
Сухой остаток по весу, часть В : 26 (± 2) %,
Сухой остаток после отверждения : 38 (± 2) %,
Жизнеспособность : 5 часов
*Ford nr 4 при 20°C/68F

Приготовл. смеси

0675MSxx : 100 частей к весу или объёму
9981A699* : 50 частей к весу или объёму
90510000 : 10/15 частей к весу или объёму
***T530MS99** : 50 частей

Тех.информация

Метод нанесения : распыление или налив
Вязкость смеси* : 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 150 – 160 г/м²
Количество слоёв : 1
Сушка до складирования : 12 часов (при 20° C)
Сушка до складирования : 40 минут (при 40-50° C)
*Ford nr 4 at 20°C/68F

Типичная система

Подложка : шпон или массивная древесина
Краситель : 99UXXX серия
Грунт : серии 9915xxxx
Лак : 0675MSxx

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс.

Дата составления

Июнь 2007