



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей



Наши передовые технологии работают для Вас!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование: 99481503 Прозрачный полиуретановый лак

Свойства: Двухкомпонентный полиуретановый бесцветный лак.
Характеризуется отличной заполняемостью, прочностью и
устойчивостью к царапинам

Область применения: Отделка мебельных фасадов и дверей

Технические характеристики:

Плотность	: 0,980 ($\pm 0,020$) Кг/л
Вязкость	: 80 (± 2)
Сухой остаток к весу	: 46 (± 2) %
Жизнеспособность	: 4-5 часов
Блеск	: от 10 до 100 Глосс

Приготовление смеси: 99481503 : 100 частей

99PUKC03 : 50 частей

Полиуретановый разбавитель : 20-30 частей

Техническая информация:

Метод нанесения	: распыление
Рекомендуемый расход	: 120 – 130 г/м ²
Количество слоёв	: 1
Сухой на отлип	: 50-60 минут (при 20°C)
Сушка до складирования	: 12 - 18 часов (при 20° C)

Срок хранения: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: [tbn@tbn.ru](mailto:tbm@tbn.ru),
<http://www.lkm.tbn.ru>

03/2011



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей



Наши передовые технологии работают для Вас!

Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-лак 99481503 бесцветный матовый, н.у. 25л	LSI2106/25-20	25 л
ПУ-отвердитель 99PUKC03 для прозрачных ЛКМ, н.у.12,5л	LSI8101/21	12,5 л
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний, н.у.25л	LIG9203/25	25 л

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: [tbn@tbn.ru](mailto:tbm@tbn.ru),
<http://www.lkm.tbm.ru>

03/2011

99481503 ПУ-лак бесцветный

стр. 2 из 2