



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Документ № : MS-1612
Номер ревизии : 00
Дата ревизии : 05/04/2023
Страница № : 1/1

MS 1612 Клей-расплав

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для облицовывания прямых мебельных кромок материалами из шпона, меламина, полиэстра, полипропилена, МДФ, ДСП, ПВХ, АБС, ПП-панелей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязкость : **30.000 ±3.500 мПа/с (200 °C)**
Цвет : **Брукфилд CAP 2000-Sp.5**
Точка размягчения R&B : **Натуральный**
Открытое время : **90 -100°C**
Время схватывания : **Среднее**
Рабочая температура : **Быстрое**
Скорость машины : **160-190°C**
Температура окружающей среды / материала : **18-30 м/мин**
>15°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим на низко и среднескоростных линиях

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30 ° C)

СРОК ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Для получения дополнительной информации

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте технических данных, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на результатах очень тщательных лабораторных оценок обученным и квалифицированным персоналом и опыте использования продукта.. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания BES Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за косвенный или случайный ущерб любого рода. Мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.

B.E.S. Kimya Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Sitesi Mediha Sokak No:14

Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel:+ 90 212 771 12 71 * Fax:+90 212 771 12 76

www.beskaucuk.com.tr * info@beskaucuk.com.tr

Yenikapı Kurumlar V.D.:1270390374

Ticaret Sicil No:321615 * Mersis No:127039037400017

