

MS 1981 T

Клей-расплав

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав для облицовывания мебельной кромки на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для облицовывания прямых мебельных кромок материалами из шпона, меламина, полиэстра, полипропилена, МДФ, ДСП, ПВХ, АБС, ПП-панелей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязкость	: 76.000 ±5.500 мПа/с (200 °C)
Цвет	Брукфилд CAP 2000-Sp.5
Точка размягчения R&B	: Прозрачный желтый
Открытое время	: 95-105°C
Время схватывания	: Среднее
Рабочая температура	: Быстрое
Скорость машины	: 160-190°C
Температура окружающей среды / материала	: >25 m/min
	: >15°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим на низко и среднескоростных линиях

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30 °C)

СРОК ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Для получения дополнительной информации

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте технических данных, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на результатах очень тщательных лабораторных оценок обученным и квалифицированным персоналом и опыте использования продукта.. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания BES Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за косвенный или случайный ущерб любого рода. Мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.