powermelt HOTMELT YAPIŞTIRICI HOTMELT ADHESIVES	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	Документ № : MS-2525 Номер ревизии : 06 Дата ревизии : 19/08/2022 Страница № : 1/1

MS 2525

Клей-расплав

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав для облицовывания мебельной кромки на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используетс для облицовывания прямых мебельных кромок материалами из шпона, меламина, полиэстра, полипропилена, МДФ, ДСП, ПВХ, АБС, ПП-панелей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязкость	:	**72500 ±5000** мПа**/с (200 °C)** **Брукфилд CAP 2000-Sp.5**
Цвет	:	**Натуральный**
Точка размягчения R&B	:	**90 ± 5**°C
Открытое время	:	**Среднее**
Время схватывания	:	**Быстрое**
Рабочая температура	:	**180-200**°C
Скорость машины	:	**>10 m/min**
Температура окружающей среды / материала	:	**>15**°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Отличная адгезия
* Очень чистое нанесение
* Высокая конечная прочность соединения
* Отличная термостойкость
* Применим на низко и среднескоростных линиях

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30 ° C)

СРОК ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары.Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Для получения дополнительной информации

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте технических данных, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на результатах очень тчательных лабораторных оценок обученным и квалифицированным персоналом и опыте использования продукта.. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания BES Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за косвенный или случайный ущерб любого рода. Мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.

B.E.S. Kimya Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.
Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Sitesi Mediha Sokak No:14
Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+ 90 212 771 12 71 * Fax:+90 212 771 12 76
www.beskaucuk.com.tr * info@beskaucuk.com.tr
Yenikapı Kurumlar V.D.:1270390374
Ticaret Sicil No:321615 * Mersis No:127039037400017

B.E.S. KİMYA KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.