



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Документ № : MS-3340
Номер ревизии : 06
Дата ревизии : 22/08/2022
Страница № : 1/1

MS 3340 Клей-расплав

ТИП КЛЕЯ

Низкотемпературный клей-расплав для облицовывания изогнутой кромки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на низкоскоростных кромкооблицовочных станках работающих на низких температурах для кромочных материалов изшпона, меламина, полиэфира, ПВХ, АБС, ПП. Также применяется на станках с ручной подачей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязкость : 30000 ±3500 мПа/с (150 °C)
Цвет : Брукфилд САР 2000-Sp.5
Точка размягчения R&B : Натуральный
Открытое время : 80-85 °C
Время схватывания : Среднее
Рабочая температура : Быстрое
Скорость машины : 130-150 °C
Температура : 4-10 м/мин
окружающей среды / : >15 °C
материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим низкоскоростных линиях

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30 °C)

СРОК ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Для получения дополнительной информации

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте технических данных, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на результатах очень тщательных лабораторных оценок обученным и квалифицированным персоналом и опыте использования продукта.. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания BES Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за косвенный или случайный ущерб любого рода. Мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.

B.E.S. Kimya Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Sitesi Mediha Sokak No:14
Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+ 90 212 771 12 71 * Fax:+90 212 771 12 76
www.beskaucuk.com.tr * info@beskaucuk.com.tr
Yenikapı Kurumlar V.D.:1270390374
Ticaret Sicil No:321615 * Mersis No:127039037400017

