

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Вторичный герметик для стеклопакетов PS 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Двухкомпонентный герметик для стеклопакетов на основе полисульфидных мономеров		
ВНЕШНИЙ ВИД	Компонент А	светло-серый	
	Компонент В	черный	
ПЛОТНОСТЬ	Компонент А	1,80 - 1,84 кг/л	
	Компонент В	1,62 - 1,70 кг/л	
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ	по весу А:В	10 : 0,92	
	по объему А:В	10 : 1,00	
	+/- 20% допустимое отклонение (для комп. В)		
ОТВЕРЖДЕНИЕ	80-100 мин. при температуре 23°С и относительной влажности воздуха 50%. При понижении температуры время отверждения увеличивается, а при повышении температуры время отверждения уменьшается.		
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ	40-50 мин. при температуре 23°С и относительной влажности воздуха 50%. При понижении температуры время жизнеспособности увеличивается, а при повышении температуры время жизнеспособности уменьшается.		
ТВЕРДОСТЬ	Шор А > 40 через 24 час. при температуре 23°С		
УПАКОВКА	Компонент А	191 л.	в металлической бочке
	Компонент В	19 л.	в металлической бочке
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	< 1 %		
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	6,3 г/ 24ч/ м ² В соответствии с EN 1279-4, часть 5.2 и 5.3		
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ	0,0002 г/ ч/ м ² В соответствии с EN 1279-4, часть 5.2 и 5.3		
АДГЕЗИОННЫЙ ТЕСТ СТЕКЛО-СТЕКЛО	более 10 минут при 0,3 МПа (при помощи метода Н-тестирования, с усилием 7,0 кгс)		
JIG ТЕСТ	при толщине 3 мм менее 1 мм		
ПРИМЕНЕНИЕ	Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными Смесь следует использовать свежей Только для применения в качестве гидроизоляции		
ОСОБЕННОСТИ	Отличная адгезия к поверхностям из стекла, алюминия и нержавеющей стали Очень низкая газо- и паропроницаемость Очень длительный срок службы благодаря эластичным характеристикам		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Гарантийный срок хранения составляет 9 месяцев в оригинальной упаковке, в сухих складских помещениях при температуре от 10°С до 30°С. Не храните под прямыми солнечными лучами.		
СЕРТИФИКАТЫ	PS 1000 сертифицирован TÜV Rheinland в соответствии с нормами EN SAS Chemicals GmbH сертифицирована в соответствии с ISO 9001		