

Описание:

Однокомпонентный полиуретановый клей – герметик с постоянной эластичностью. После нанесения он отверждается в результате реакции с атмосферной влагой, образуя высокоэффективный и быстро отверждающийся клеевой шов.

Это мощный и универсальный клеевой герметик для любых работ, связанных с герметизацией и склеиванием (для широкого спектра материалов, включая все материалы на основе цемента, кирпич, керамика, стекло, металлы, дерево, эмалированные поверхности, полиэстер, акриловая смола пластмассы): деревянные, металлические или пластиковые оконные и дверные рамы, кровля, прокладки и покрытия, гибкая защита от сквозняков, крепление легких строительных материалов, контейнеров, резервуаров и силосов.

Преимущества:

- ✓ Быстрое отверждение
- ✓ Можно окрашивать
- ✓ Легко выравнивается
- ✓ Не вызывает коррозии
- ✓ Хорошая адгезия ко многим поверхностям

Технические характеристики:

Плотность	1,4 – 1,6 г/см³ @23°C
Агрегатное состояние	Жидкое
Внешний вид	Пастообразное
Цвет	Белый (S421) RAL 9003; NCS S 0500-N Черный (S422) RAL 9005; NCS S 9000-N Коричневый (S423) RAL 8019; NCS S 8502-R Серый (S424) RAL 7040; NCS S 2500-N Бежевый (S425); RAL 1002; NCS S 2020-Y Темно-серый (S426); RAL 7024; NCS S 8010-B10G
Способ отверждения	Влага
Время образования пленки	45 – 60 минут
Твердость по Шору А	40 – 45
Тепловое сопротивление	от -40 до +90 °C
Температура применения	от +5 до +40 °C

Рекомендации по переработке:

- Убедитесь, что наносимая поверхность сухая и чистая, без пыли и жира
- Отрежьте наконечник картриджа и поместите его в пистолет
- Нанесите герметик и защищать от попадания воды в течение 24 часов после нанесения (Соотношение ширины и глубины шва должно быть около 2: 1)

Упаковка и хранение:

Артикул: SOM0002	SOMAFIX S421, Белый	Картуш 280 мл Срок хранения: 12 месяцев
Артикул: SOM0003	SOMAFIX S422, Черный	
Артикул: SOM0011	SOMAFIX S423 Коричневый	
Артикул: SOM0004	SOMAFIX S424 Серый	
Артикул: SOM0017	SOMAFIX S425 Бежевый	
Артикул: SOM0018	SOMAFIX S426 Темно-серый	

- Хранить в хорошо вентилируемом, прохладном месте при температуре от +5 до + 35°C

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.