

## Техническая памятка



### [Z] Deco-tec® 5426 Лазурь для защиты древесины 3 в 1

#### Описание продукта

##### Тип продукта

На базе воды, устойчивая к слипанию, не создающая слои защита древесины. Многосторонне применяемая специальная защита древесины соединяет в себе качества импрегнирования, грунтовки и конечного покрытия как продукт «3 в 1». [Z] Deco-tec® 5426 проникает глубоко в древесину и защищает от синевы, посерения и отсолненения волокон. Специальная защита древесины как многослойный лак перерабатываема сама с собой а также при применении как пигментирующее импрегнирование повторно перерабатываема с [Z] Deco-tec® продуктами. Защита древесины подходит как для обработки новой так и для обновления посеревшей древесины. Поскольку не происходит построения слоев, субстрат сохраняет своё естественное действие.

##### Область применения

Для деревянных деталей, не ограниченных строительными конструкциями без контакта с землёй снаружи

- Временная защита строительных конструкций для последующей переработки с [Z] Deco-tec® продуктами, например деревянных домов
- Цветодающее импрегнирование в построении с погодозащитной лазурью и краской
- Строительные конструкции с высокой потребностью в обслуживании, например поручни перил, беседки, заборы, перила, полы террас

[Z] Deco-tec® 5426 служит предотвращающей защите от синевы статически не нагруженных строительных конструкций снаружи без контакта с землёй. Условием для длительного защитного действия является интактное построение покрытий. Поэтому строительные конструкции надо регулярно контролировать и повреждения вовремя.

Древесина и сучки содержащие много веществ/смолы могут в зависимости от цвета вызвать изменение цвета. На сучках возможны повреждения краски. Субстраты содержащие много веществ/смолы также могут повредить принятию лака и лазури на базе воды. Выход смолы не представляет собой изъян покрытия.

#### Технические данные

##### Основа

Комбинация из алкида и акрилата

##### Действующее вещество

0,4% Пропиконазол, 0,2% Йодопропинил битилкарбамат, 0,0005% Перметрин, 0,005% N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

##### Цвет

Color-Line Nature и особые тона на базе [Z] Deco-tec® 5426 .  
Переплетено с системой смешивания красок Zobel.

На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки.

##### Плотность

Около 1,02 г/мл

##### Вязкость

Около 11 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

## Техническая памятка



### [Z] Deco-tec® 5426

### Лазурь для защиты древесины 3 в 1

#### Указания по применению

##### Способы нанесения

##### Красить

При переработке как многослойный лак [Z] Deco-tec® перерабатывается в 2-3 производственных операциях с соответствующей промежуточной сушкой. Материал нанести с избытком; избыточный материал разогнать кисточкой. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия!

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.

##### Рабочая вязкость

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

##### Условия применения

- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ
- Влажность древесины: 13 %
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха
- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха
- Свеже покрытое дерево защищать от дождя

##### Расход

50 - 80 мл/м² на каждый период работы в зависимости от впитываемости вида древесины и метода работы

##### Сушка: (20°C/50% отн.влажности воздуха)

Переработка примерно через 4 часа

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным терmostатированием и воздухообменом.

##### Промывка оборудования

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

#### Дальнейшие указания

##### Срок хранения

12 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере По причине не создающего слои характера мы советуем переработку / последующий уход при возникающих эрозиях покрытия. При одноразовом покрытии – применение как временное покрытие – переработка с [Z] Deco-tec® продуктами должна происходить в течении 6 месяцев. Для сохранения защиты от синевы надо наносить специальную защиту древесины заранее или ещё раз.

##### Указания по безопасности

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки продукта не должны попадать почву, водоёмы или канализацию.

Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей, применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.