

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ G1103/1

**Описание:** Грунт G1103/1 представляет собой дисперсию различных добавок в гидроксилсодержащем алкидном пленкообразователе. Грунт предназначен для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера с соответствующим финишным покрытием.

### Технические характеристики:

<b>Тип связующего</b>	Алкидная гидроксилсодержащая смола
<b>Физическое состояние</b>	Жидкость
<b>Плотность</b>	1,35 -1,45 г/см <sup>3</sup>
<b>Сухой остаток</b>	70 – 74 %
<b>Расход</b>	120 - 150 г/м <sup>2</sup>
<b>Вязкость</b>	100 - 110 с (Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20(±0,5) °С, сек. с диаметром сопла 6 мм)
<b>Степень перетира</b>	40 мкм
<b>Время высыхания до степени «3», мин.</b>	1 ч
<b>Внешний вид</b>	Ровная однородная поверхность, без посторонних включений

**Схема отверждения:** к 100 г грунта добавляют 50 г полиизоцианатного отвердителя марки H0001 + 15 г разбавителя марки S1001

### Подготовка поверхности / нанесение:

Ступенчатое шлифование ДСП основы бумагой шлифовальной Р 150 – Р 180, твердое дерево Р 80 – Р 150/Р 180. Поверхность должна быть сухой и чистой (отсутствие любых загрязнений, масляных пятен, силикона.)

Нанесение грунта G1103/1 с расходом 120 – 150 г/м<sup>2</sup>, шлифовка покрытия через 4ч бумагой Р320 – Р400, дальнейшая отделка ЛКМ.

**Упаковка:** Ведро коническое металлическое 20 л с обручем.

**Условия хранения:** Гарантийный срок хранения 1 год. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.