

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР G1106

Описание: Грунт-изолятор G1106 представляет собой дисперсию различных добавок в гидроксилсодержащем алкидном пленкообразователе. Грунт предназначен для изолирования поверхности древесины различных пород, шпона и МДФ с дальнейшей отделкой различными материалами (грунтовки, лаки, эмали).

Технические характеристики:

Тип связующего	Алкидная гидроксилсодержащая смола
Физическое состояние	Жидкость
Плотность	1,32–1,35 г/см ³
Сухой остаток	72–75 %
Расход	120–150 г/м ²
Вязкость	5000–6000 сР (Вязкость по Brookfield шпиндель 6, скорость 100, при температуре (20±0,5)°C)
Вязкость рабочей смеси	15–17 сек (Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°C, сек. с диаметром сопла 4 мм)
Степень перетира	40 мкм
Время высыхания до степени «3»	30 мин.
Внешний вид	Ровная однородная поверхность, без посторонних включений
Время жизнеспособности рабочей смеси	5 ч при температуре (20±2)°C

Схема отверждения: к 100 г грунта добавляют 50 г полиизоцианатного отвердителя марки H0002 + 30 г разбавителя марки S1001.

Подготовка поверхности / нанесение:

Ступенчатое шлифование ДСП основы бумагой шлифовальной Р 150 – Р 180, твердое дерево Р 80 – Р 150/Р 180. Поверхность должна быть сухой и чистой (отсутствие любых загрязнений, масляных пятен, силикона).

Нанесение грунта-изолятора G1106 с расходом 120–150 г/м², через 1ч шлифовка покрытия бумагой Р 320 – Р 400, дальнейшая отделка ЛКМ.

Метод нанесения	Пневматическое распыление	Безвоздушное распыление (Airless)/ AirMix
Параметры	Разбавление 30%, Размер сопла 1,6–1,8 мм, Давление 2–3 бар	Разбавление до 10%, Сопло 0,017''–0,019'' Давление 110–140 атм AirMix сопло 0,28–0,33 мм Давление 60–100 бар

Упаковка: Ведро коническое металлическое 20 л с обручем.

Условия хранения: Гарантийный срок хранения 1 год. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.