



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей



Наши передовые технологии работают для Вас!

## Техническая информация

### Lignum® 5003 Лак для паркета, лестниц и половой доски на водной основе

#### Описание продукта

Лак на основе полиуретановой композиции, выполняет функцию грунта и финишного лака. Сформированное покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами: стойкостью на истирание и царапание, имеет высокую эластичность. Имеет высокую стойкость к воде, жиру, алкоголю, моющим средствам.

#### Область применения

Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия паркета, деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых внутри помещений.

#### Технические данные

физическое состояние:	жидкость
цвет:	бесцветный
вязкость поставочная:	25 сек по ВЗ-4
плотность	1,04 кг/л
сухой остаток:	около 34%
срок хранения:	Гарантийный срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре выше +05°C – 9 месяцев
твёрдость по Кёнигу	140 с
стойкость покрытия к царапанию по ISO 1518	следы отсутствуют при нагрузке на иглу 300 г
стойкость к истиранию	1 кг/мкм по ГОСТ 20811-75 40 мг/1000 циклов по Таберу (CS17)
степень блеска	20..25 Глосс по Гарднеру 60°

#### Указания по переработке

подготовка поверхности	шлифовка Р120.. Р150, обеспыливание
условия нанесения	температура окружающей среды не ниже + 15°C. Межслойная сушка – 1 час. После нанесения первого слоя поверхность отшлифовать тонкой шкуркой зерном Р 180.. Р 240. После нанесения последнего слоя – ходить в мягкой обуви можно через 12 часов. Ставить мебель, настилать ковры – через 3 суток. Полной твёрдости лак достигает через 3 суток
метод нанесения	шпатель, кисть
нанесение	перед нанесением лак перемешать, наносить в 3..4 слоя шпателем или кистью
разбавитель	вода
очистка инструментов	до высыхания состава отмываются водой

#### Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
e-mail: [tbn@tbn.ru](mailto:tbm@tbn.ru),  
<http://www.lkm.tbn.ru>

07/2015



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей



Наши передовые технологии работают для Вас!

#### Меры безопасности

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

#### Информация для заказа

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
LIGNUM 5003-25 Лак для паркета, лестниц и половой доски	LIG5003/15-25	5 кг
LIGNUM 5003-25 Лак для паркета, лестниц и половой доски	LIG5003/24-25	20 кг

Представленная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязательной.  
Перед использованием необходимо произвести тестовое нанесение данного продукта в условиях конкретного производства.

#### Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
e-mail: [tbn@tbn.ru](mailto:tbm@tbn.ru),  
<http://www.lkm.tbn.ru>

07/2015