

Rhenocoll Decorwachs Kar-nauba, прозрачная восковая лазурь для древесины

Продукт линии Rhenocoll Aqua-**Premium**, системный продукт

Art.-Nr.: A 3610

Art.-Nr.: A 3611 (специальные оттенки)

Спецификация: лазурь на основе натурального воска, водная, не наносящая ущерба окружающей среде. Для деревянных поверхностей во внутренней бласти, для комнатных дверей, мебели, детских игрушек, паркета и лестниц. Испытана по DIN 53160, устойчива к слюне и поту. Покрытие для облагораживания древесины, прозрачное, имеет приятный запах, после высыхания без запаха, создает приятную на ощуп поверхность, защищает от влаги.

Применение: нанесение кистью, распылением или валиком. Предназначена для применения на ремесленных предприятиях.

Оснащение: содержит вещества, предотвращающие микробное поражение, для продления срока годности.

Оттенок: бесцветная и бесцветная или прозрачные древесные оттенки, см. выкраски: Design Collection 4 (Decorwachs Kar-nauba)

Степень глянца: шелковисто-матовая, матовая

Поверхность: для всех лиственных и хвойных пород древесины.

Предварительная обработка: не требуется, возможна пропитка Rhenocryl TL 30 , если требуется химическая защита древесины.

Последующая обработка: обычно производится многократное нанесение Decorwachs, достаточно нанесение 2-3 слев.

Дополнительное оснащение: в продукты линии Premium возможно добавление примесей поставляемыми в отдельности.

- Rhenocoll Mattpaste **16 Z**, для матирования
Добавление прочих примесей недопустимо

Расход: пр. 100 мл/ м² на каждый слой, 100 – 200 мл/ м² при нанесении распылением. Рекомендуются 3 слоя нанесения.

VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 29 g/L

Хранение: в прохладном, но незамерзающем месте, срок хранения в оригинальных упаковках 1 год

Указания по обработке:

Рабочая консистенция:	перерабатывать без разбавления, при необходимости разбавление водой 2-3%.
Температура при обработке:	не ниже 5° С.
Сушка:	При нанесении кистью высыхает через несколько минут. При нанесении более толстого слоя (нанесение распылением) время сушки соотв. увеличивается
Очистка инструментов:	водой сразу после применения.

Прочие указания по обработке: перед применением и после длительных пауз тщательно перемешать. Поверхность подлежащая окраске должна быть чистой, сухой, свободной от жиров. Rhenocoll Decorwachs нанести равномерно. Рекомендуется нанесение в два слоя (толщина мокрого слоя 100µ) с промежуточной шлифовкой. Покрытия можно наносить на не грунтованные поверхности. При необходимости предварительной обработки, можно использовать Rhenocryl TL 45

Нанесение кистью: при нанесении на большие поверхности с помощью кисти возможна опасность образования налётов из-за быстрого высыхания. Вследствии различной впитывающей способности основы и различной толщины слоя, возможно тенеобразование в зависимости от цветового тона (кроме бесцветного) или образование пятен.

Уход: после полного высыхания, рекомендуется регулярный уход. Использовать Rhenocoll Universalpflege R9.

Указание по мерам безопасности: при работе учитывать правила безопасности и охраны труда. Принимать во внимания указания паспорта безопасности и правила утилизации.

Поставляемые ёмкости:

750 мл. банка
2,5 л. ведро
20 л. ведро
150 л бочка

Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества. Мы рекомендуем в любом случае провести собственные испытания, так как мы не имеем никакого влияния на разнообразие материалов и на их обработку. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.

В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок.

После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие издания теряют силу.